

## Изменение главы СНиП I-V.1-62

Постановлением Госстроя СССР от 25 января 1972 г. № 9 утверждено и с 1 апреля 1972 г. введено в действие публикуемое ниже изменение главы СНиП I-V.1-62 «Заполнители для бетонов и растворов».

Раздел 4. Мелкие заполнители для плотных и ячеистых силикатных бетонов автоклавного твердения

Пункт 4.1 дополнен табл. 8а.

Таблица 8а

Технические требования к золам ТЭС, применяемым для изготовления плотных и ячеистых силикатных бетонов автоклавного твердения

Технические требования	Допустимое содержание в золе ТЭС
Потеря при прокаливании в % по весу, не более . . . . .	в золах бурых углей—3, в золах каменных углей—5
Удельная поверхность зерен в $см^2/г$ , не менее . . . . .	3000
Содержание водорастворимых сульфатов в пересчете на $SO_3$ в % по весу, не более	3
Содержание стекловидных и сплавленных частиц в % по весу, не менее . . . . .	50
Набухание золы в воде в %, не более . . . . .	5

БСТ № 4, 1972, с. 15