

Изменение № 2 ГОСТ 12867—77 Ткани плательные чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрого глажения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.89 № 900

Дата введения 01.10.89

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Изменение линейных размеров (λ) по основе и по утку после мокрого глажения в процентах вычисляют по формуле

(Продолжение см. с. 272)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12867—77)

$$\lambda = \frac{\bar{L}_1 - \bar{L}_0}{\bar{L}_0} \cdot 100,$$

где \bar{L}_1 — среднее арифметическое значение расстояний между метками по основе или утку после обработки, мм;

\bar{L}_0 — среднее арифметическое значение расстояний между метками по основе или утку до обработки, мм.

Результаты испытаний записывают со знаком (+) или (—).

(ИУС № 7 1989 г.)