

Группа В32.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Начальника Технического
управления Минчермета СССР

Ю.Е. Кузнецов

1984г.

ПРОКАТ ЛАСОННЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ
СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
МАРК СХХСДН И СХХСБДН. ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-3346-82

Изменение № 1

Срок введения: 23.12.84.

1. Срок действия технических условий продлить до 01.07.87.

2. Пункт 2.5 дополнить примечанием: "При согласии заказчика допускается поставка проката из стали марки СХХСДН с испытанием ударной вязкости при температуре минус 40°C и минус 50°C. При этом величина ударной вязкости должна быть не ниже нормы, установленной для температуры минус 60°C".



Согласовано:

Зам. Директора ЦНИИпроект-
стальконструкция

Б.Т. Павлов

10 1984г.



Разработано:

Директор Института качества
стали ЦНИИЧМ

С.А. Коловневко

17 1984г.

Зав. лабораторией стандартизации
конструкционных сталей ЦНИИЧМ

В.Д. Урозов

10 1984г.

Зарегистрировано в ЦНИИЧМ: 23.11.84

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии ЦНИИЧМ

Б.Т. Аваков