**Группа М18**

**Изменение № 4 ГОСТ 9277—79 Шарголин. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.03.91 № 233**

**Дата введения 01.07.91**

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Шарголин изготовляют марок: А, У и РД.

Шарголин марки А предназначается для применения в гражданской обуви.

Шарголин марок У и РД предназначается для продукции, изготовляемой для Министерства обороны СССР».

Пункт 2.7. Таблицу 1 дополнить маркой — РД:

*(Продолжение см. с. 134)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9277—79)*

| Наименование показателя | РД |
|---|---|
| 1. Ширина, см | 86,0±1,5; 89,0±1,5 |
| 2. Толщина, мм | 1,2±0,1 |
| 3. Масса 1 м², г | 1000±80 |
| 4. Разрывная нагрузка, Н, не менее: | |
| продольное направление | 1177 |
| поперечное направление | 784 |
| 5. Удлинение при разрыве, %, не менее: | |
| продольное направление | 13 |
| поперечное направление | 18 |
| 6. Паропроницаемость, мг/см²·ч, не менее | 2,0 |
| 7. Истираемость, (г/кВт·ч), мкг/Дж, не более | (190) 52,8 |
| 8. Усадка после намокания и последующего высушивания, %, не более: | |
| продольное направление | 4,0 |
| поперечное направление | 0,5 |

*(Продолжение см. с. 135)*

*Продолжение*

| Наименование показателя | РД |
|---|---|
| 9. Водопроницаемость, см/ч, не более | 0,5 |
| 10. Воздухопроницаемость, см/с, не менее | 0,02 |
| 11. Морозостойкость, °С, не выше | Минус 40 |
| 12. Жесткость, Н | 0,24—0,64 |
| 13. Устойчивость к тепловому старению: | |
| по морозостойкости, °С, не выше | Минус 30 |
| по жесткости, Н, не более | 0,8 |

*(Продолжение см. с. 136)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9277—79)*

Пункты 2.8, 2.9. Заменить слова: «марки Б» на «марок У и РД».

Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Показатели «морозостойкость», «устойчивость к тепловому старению», «паропроницаемость», «усадка» и «воздухопроницаемость» определяют один раз в месяц, показатель «водопроницаемость» — один раз в неделю, показатель «истираемость» — один раз в сутки».

Пункт 4.2. Заменить слово: «кусок» на «точечную пробу».

Пункт 4.6 дополнить абзацем: «Диаметр измерительных поверхностей толщиномера — 10 мм».

Пункт 4.7. Заменить слова: «поверхностной плотности» на «массы 1 $м^2$».

Пункты 4.3, 4.8, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16. Заменить слово: «образец» на «элементарная проба».

(ИУС № 6 1991 г.)