

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р14

Изменение № 2 ГОСТ 8253—79 Мел химически осажденный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 01.08.88 № 2811

Дата введения 01.12.88

Вводная часть. Третий и последний абзацы исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Головка. Исключить слова: «Высшая категория качества», «Первая категория качества»;

примечания изложить в новой редакции: «Примечания:

1. Химически осажденный мел, изготавливаемый для электронной, кабельной и резинотехнической промышленности, не должен содержать железа, извлекаемого магнитом; остаток на сите с сеткой № 014К по ГОСТ 6613—86 — не более 0,005 %. Химически осажденный мел для кабельной промышленности должен изготавливаться с массовой долей водорастворимых веществ не более 0,1 %, в том числе сульфатов в пересчете на сульфат-ион не более 0,03 %.

(Продолжение см. с. 286)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8253—79)

2. По согласованию с потребителем допускается изготовление химически осажденного мела первого сорта с белизной не менее 90 %».

Пункт 4.1.1 дополнить абзацем: «У изготовителя допускается отбор проб из потока продукции в момент ее упаковывания с получением точечной пробы не менее 0,2 кг от 5 т».

Пункт 4.2. Четвертый абзац исключить.

Пункты 4.4.1, 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

На каждый мешок или контейнер наносят следующие данные об упакованной продукции:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование и сорт продукта;

номер партии;

обозначение настоящего стандарта;

манипуляционный знак «Бойтся сырости».

(ИУС № 12 1988 г.)