

Группа Л24

**Изменение № 3 ГОСТ 7462—73 Эмали НЦ-5123. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.85
№ 3492 срок введения установлен**

с 01.04.86

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

По всему тексту стандарта значения температур дополнить словами: «при температуре», значение температуры с предельными отклонениями заключить в скобки.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (перед п. 1.1): «1.1а. Эмали наносят на поверхность методами пневматического распыления или окунания».

Пункт 1.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Соответствие изменившихся обозначений цветов эмалей НЦ-5123, приведенным в ГОСТ 7462—73 с изменением № 2, дано в справочном приложении».

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Наименование показателей». Пункт 11. Заменить слова: «к действию» на «к статическому воздействию»;

(Продолжение см. с. 196)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7462—73)

графа «Нормы». Пункт 1 изложить в новой редакции: «Должен быть близок установленному образцу цвета картотеки эталонов

603 Оттенок не нормируется

829 То же

307 »;

графа «Методы испытаний». Пункт 4 изложить в новой редакции: «По ГОСТ 17537—72 и п. 3.4а настоящего стандарта»;

пункт 8. Исключить слова: «и п. 3.4а настоящего стандарта»;

примечание изложить в новой редакции: «При хранении эмалей допускается уменьшение процента разбавления, а также образование легко размешиваемого осадка, если при этом эмаль отвечает всем требованиям настоящего стандарта».

Пункт 3.2.2. Первый абзац. Заменить слова: «и маслостойкость» на «и статическому воздействию минерального масла»;

третий абзац. Заменить слова: «и действию» на «и статическому воздействию», «величиной зерна» на «зернистостью».

Пункт 3.2.3. Первый абзац дополнить словами: «Последний слой сушат при температуре (20 ± 2) °С в течение 1 ч, затем при температуре (60 ± 2) °С в течение 2 ч или при температуре (20 ± 2) °С в течение 24 ч»;

(Продолжение см. с. 197)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7462—73)

пятый абзац. Заменить слова: «и маслостойкости» на «и статическому воздействию минерального масла».

Пункт 3.4а изложить в новой редакции: «3.4а. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537—72 после выдержки в сушильном шкафу при температуре (105 ± 2) °С до постоянной массы».

Пункт 3.6. Заменить слова: «к действию» на «к статическому воздействию».

Пункт 5.2. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 6.4. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Область воспламенения паров растворителя в смеси с воздухом, % (по объему)» на «Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)»;

графа «Температура самовоспламенения». Для ацетона заменить значение: 547 на 500; графа «Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)». Для этилацетата заменить значение: 2,3 на 3,55; графа «Класс опасности». Для ацетона заменить значение: 3 на 4.

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 198)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7462—73)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Соответствие изменившихся обозначений цветов эмалей НЦ-5123
с приведенными в ГОСТ 7462—73 с изменением № 2

Цвет эмали	Образец цвета картотеки эталонов	
	по ГОСТ 7462—73 с изменением №3	по ГОСТ 7462—73 с изменением №2
Красно-коричневый	603	600, 605
Темно-серый	829	829, 839
Зеленый	307	726, 727

(ИУС № 1 1986 г.)