
Изменение № 2 ГОСТ 7195—75 Красители органические. Пигмент красный Ж. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1815 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Стандартный образец утверждают в установленном порядке сроком на 5 лет. Красящую способность (концентрацию) стандартного образца принимают за 100 %».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 21119.4—75 (разд. 1)» на ГОСТ 11279.2—83; таблица 1. Заменить слова: «Соотношение пигмента и окиси цинка» на «Массовое соотношение пигмента и окиси цинка».

Пункт 1.3. Заменить слова: «5%-ный раствор соляной кислоты» на «раствор с массовой долей соляной кислоты — 5 %»; «5%-ный раствор едкого натра» на «раствор с массовой долей едкого натра 5 %»; «5%-ный раствор хлористого натрия» на «раствор с массовой долей хлористого натрия 5 %».

Пункт 1.4 исключить.

Пункт 2.1. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 214)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7195—75)

Таблица 2

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид	Однородный порошок красного цвета
2. Относительная красящая способность (концентрация), %	100
3. Оттенок и чистота окраски	Соответствует стандартному образцу
4. Массовая доля воды, %, не более	3,0
5. Массовая доля остатка после мокрого просеивания на сите с сеткой № 0056 К (ГОСТ 3584—73), %, не более	1,0

(Продолжение см. с. 215)

Наименование показателя	Норма
6. Массовая доля растворимых в воде веществ, %, не более	1,0
7. Реакция водной вытяжки (рН)	7,0—9,0
8. Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более	75

Пункт 3.2 исключить.

Пункт 4.3—4.6 изложить в новой редакции: «4.3. Относительную красящую способность (концентрацию), оттенок и чистоту окраски определяют по ГОСТ 11279.1—83 (разд. 1).

4.4. Массовую долю воды определяют по ГОСТ 21119.1—75, разд. 2 или 3.

При определении массовой доли воды высушиванием в термостате масса навески пигмента должна быть 3 г.

При определении массовой доли воды высушиванием при помощи инфракрасной лампы расстояние от нее до высушиваемого пигмента должно быть 25—30 см.

4.5. Массовую долю остатка после мокрого просеивания определяют на сите с сеткой № 0056 К (ГОСТ 3584—73) по ГОСТ 21119.4—75 (разд. 1).

4.6. Массовую долю растворимых в воде веществ определяют по ГОСТ 21119.2—75 методом горячей экстракции или кондуктометрическим методом.

При определении массовой доли растворимых в воде веществ методом горячей экстракции суспензию фильтруют на воронке Бюхнера № 2 по ГОСТ 9147—80 под разряжением через беззольный фильтр «синяя лента», фильтр вкладывают в воронку в виде «корзиночки». Остаток после упаривания прокачивают в присутствии серной кислоты.

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7195—75)

При разногласиях в оценке массовой доли растворимых в воде веществ испытания проводят кондуктометрическим методом».

Пункт 4.9. Заменить ссылку: «ГОСТ 11279—65 (разд. 3—4)» на ГОСТ 11279.3—83, ГОСТ 11279.4—83.

Пункты 4.10.1—4.10.3 исключить.

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортирование и пакетирование — по ГОСТ 6732—76».

Раздел 6 изложить в новой редакции:

«6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пигмента требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения пигмента красного Ж — один год со дня изготовления».

Пункт 7.1 дополнить словами: «Средство пожаротушения — тонкораспыленная вода».

Пункт 7.2 изложить в новой редакции: «7.2. Пигмент красный Ж — вещество умеренно опасное, 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007—76, может вызывать раздражение слизистых оболочек и кожных покровов.

Помещение, где проводится работа с красителем, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

В местах возможного пылевыведения должны быть оборудованы местные отсосы.

Ежедневно проводить влажную уборку помещения».

Пункт 7.3. Первый абзац. Заменить слова: «(респиратор, защитные очки или специальные полумаски из прозрачного материала, резиновые перчатки, нарукавники, спецодежда из легкой плотной ткани)» на «по ГОСТ 12.4.011—75, ГОСТ 12.4.103—83»; дополнить словами: «Продукт с кожи и слизистых удаляют водой».

(ИУС № 9 1985 г.)