

Изменение № 1 ГОСТ 26666.1—85 Меха искусственный трикотажный. Метод определения длины ворса

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.89 № 1355

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1 дополнить словами: «пинцет по ГОСТ 21241—77; предметное стекло по ГОСТ 9284—75».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.8—3.8.8: «3.8. При разногласиях в определении длины ворса меха определение проводят по следующей методике.

3.8.1. Из грунта меха (по линии разреза его по петельному ряду) пинцетом выдергивают и помещают на лист бумаги пучок волокон. Прижимая пальцем основание пучка, расправляют входящие в него волокна.

3.8.2. Часть пучка волокон, которая была ввязана в грунт меха, прижимается к бумаге предметным стеклом, остальная часть пучка свободно располагается на листе бумаги в виде лучей, исходящих из одной точки, расположенной у грани предметного стекла. Эта точка отмечается острозаточенным карандашом на листе бумаги.

(Продолжение см. с. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26666.1—85)

3.8.3. Конец одного из волокон, составляющих подавляющую часть длинных волокон пучка и имеющих одинаковую длину, отмечается на листе бумаги второй точкой.

3.8.4. Стекло и пучок волокон удаляют с листа бумаги.

3.8.5. С помощью металлической линейки точки, определенные по пп. 3.8.2 и 3.8.3, соединяют карандашом.

3.8.6. Расстояние между указанными точками принимают за длину ворса измеряемого пучка меха.

3.8.7. Допускаемая абсолютная погрешность измерения — ± 1 мм.

3.8.8. Измерения проводят на 10 пучках меха.

(ИУС № 8 1989 г.)