

## **Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

**Группа Л69**

**Изменение № 1 ГОСТ 24841—81 Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 16.04.92 № 413**

**Дата введения 01.09.92**

Пункт 3.4 дополнить абзацем: «В качестве теплоносителя применяют жидкую среду, устойчивую в рабочем интервале температур и имеющую температуру вспышки не ниже 200 °С. Для уменьшения перепада температур рекомендуется перемешивать жидкий теплоноситель в процессе испытания».

(ИУС № 2 1993 г.)