

Изменение № 1 ГОСТ 22542—82 Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.03.88 № 431

Дата введения 01.09.88

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей						корсетных	сорочечных
	блузочно-плательных, плательно-костюмных			подкладочных				
	с поверхностной плотностью, г/м ²							
	до 105 включ.	св. 105 до 147	св. 147	до 105 включ.	св. 105 до 147	св. 147		
Ткани из натурального шелка.								
в основе и утке	200*	—	500	—	—	—	—	—
с применением хлопчатобумажной пряжи	400	—	—	—	—	—	—	—
с применением других нитей и воло кон	200	250	300	—	—	—	—	—
Ткани из искусственных нитей:								
ацетатных и триацетатных								
в основе и утке (с круткой до 800 кр/м)	110	160	300	—	—	—	—	—
с применением искусственных тексту рированных фасонных и крученых ни тей	150	250	300	—	—	—	—	—
с применением искусственных нитей в сочетании с комплексными синтетичес кими нитями	250	300	350	—	—	—	—	—
то же, только в утке	150	200	—	—	—	—	—	—
с применением текстурированных син тетических нитей, пряжи химических во локон и хлопчатобумажной, нитей «три ситон» и вискозных	250	350	400	—	—	—	—	—
вискозных:								
в основе и утке	300	450	—	670	800	1300	1500	700

(Продолжение см. с. 260)

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей						корсетных	сорочечных
	блузочно-плательных, плательно-костюмных			подкладочных				
	с поверхностной плотностью, г/м ²							
	до 105 вкл.	св. 105 до 147	св. 147	до 105 вкл.	св. 105 до 147	св. 147		
с применением ацетатных и триацетатных нитей	250**	400	800	400	550	1300	—	—
с применением пряжи	500***†	600***	—	—	1000	1500	1500	950
с применением синтетических нитей	—	—	—	900	—	—	—	—
Ткани из синтетических нитей: в основе и утке (в том числе текстурированных)	1000	2000	2000	—	—	—	2000	—
с применением ацетатных и триацетатных нитей	250	350	—	—	—	—	—	—
с применением вискозных нитей, пряжи	1000	2000	2000	900	900	—	2000	2000

* Кроме тканей типа креп-шифон.

** Для тканей детского ассортимента — 150 циклов.

*** Для тканей с применением хлопчатобумажной пряжи, подвергаемых малосминаемой отделке, обеспечивающей нормы малосминаемой группы по ГОСТ 18484—87 — 300 циклов

Примечание. Показатель «стойкость к истиранию для блузочно-плательных и платьенно-костюмных тканей» поверхностной плотностью до 80 г/м², кроме тканей из натурального шелка, не нормируется.