

**Изменение № 1 ГОСТ 20996.3—82 Селен технический. Метод определения свинца**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.87 № 4687**

**Дата введения 01.07.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Раздел 2. Первый абзац дополнить словами: «марок ППТ-1, ПУ-1»; дополнить абзацем (после первого): «Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, раствор 1:3».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Расхождения результатов двух параллельных определений и двух анализов не должны превышать величин, приведенных в таблице.

*(Продолжение см. с. 80)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 20996.3—82)

Массовая доля свинца, %	Абсолютные допустимые расхождения, %, результатов	
	параллельных определений	полученных в лабораториях разных предприятий
От 0,0010 до 0,0030 включ.	0,0005	0,0009
Св. 0,003 » 0,006 »	0,001	0,002
» 0,006 » 0,015 »	0,002	0,004
» 0,015 » 0,030 »	0,005	0,008
» 0,03 » 0,06 »	0,01	0,02

(ИУС № 3 1988 г.)