

Изменение № 3 ГОСТ 19204—73 Полотна текстильные и штучные изделия. Метод определения несминаемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.06.89 № 1535

Дата введения 01.12.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и штучные изделия», «and piece-goods».

По всему тексту стандарта исключить слова: «и штучные изделия».

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.2 после слова «вырезают» дополнить словом: «по».

Пункт 2.1. Первый абзац дополнить словом: «секундомер».

Пункты 2.1, 2.2, 4.1 после слова «прибор» дополнить словом: «типа».

Пункт 4.1.4. Заменить значение: 1,5 на 1,47.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Несминаемость точечной пробы (α) в градусах вычисляют отдельно для продольного и поперечного направлений текстильного полотна по формуле

(Продолжение см. с. 200)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19204—73)

$$\alpha = \frac{\sum \alpha_i}{n} ,$$

где α_i — отдельный результат измерения угла восстановления, град;
 n — количество испытаний.

Вычисление результатов испытаний проводят с точностью до ± 1 .
Пересчет показателей несминаемости, выраженных в процентах, проводят в
соответствии с приложением.

Пункт 5.2. Первый абзац. Исключить слова: «в процентах».
Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пересчет показателя несминаемости, выраженного в процентах, проводят
по формуле

$$\alpha = \frac{X\gamma}{100} ,$$

где X — несминаемость текстильного полотна, %;
 γ — угол полного раскрытия элементарной пробы, равный 180° .

(ИУС № 9 1989 г.)