

**Изменение № 1 ГОСТ 17318—71 Кожа искусственная мягкая. Метод определения термослипания**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.79 № 3445 срок введения установлен**

**с 01.02.80**

Наименование стандарта. Исключить слово: «мягкая»; «soft».

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на искусственные и синтетические кожи для обуви, одежды, галантереи, технического назначения, полученные обработкой ткани, трикотажа, нетканых материалов и других основ различными полимерными пленкообразующими веществами и устанавливает метод определения термослипания».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции:

**«1. Метод отбора образцов».**

Пункт 1.1. Заменить размеры:  $50 \times 100$  мм на  $50 \pm 1 \times 100 \pm 2$  мм; 50 мм на  $50 \pm 1$  мм.

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «до достижения равновесной влажности»;

второй абзац исключить.

Пункт 4.1. Заменить размер:  $50 \times 50$  мм на  $50 \times 50 \pm 1$  мм;

чертеж. Заменить размеры: 100 на  $100 \pm 1$  мм; 50 на  $50 \pm 1$  мм.

Пункт 4.2. Заменить слова: 1 кгс на  $1 \pm 0,05$  кгс; «в течение 1 ч» на «в течение 1 ч с отклонением  $\pm 5$  м»; «в стандартах и технических условиях на материал» на «в нормативно-технической документации на соответствующий вид материала».

Пункт 4.3. Заменить слова: 1 кгс на  $1 \pm 0,05$  кгс; «в течение 1 ч» на «не менее 1 ч».

Пункт 4.5. Заменить размер: 100 мм на  $100 \pm 1$  мм.

Пункт 5.1. Заменить обозначения: кгс/см<sup>2</sup> на Н/см<sup>2</sup> (кгс/см<sup>2</sup>); кгс на Н/кгс.

Пункт 5.2. Заменить слова: «с точностью до 0,01 кгс/см<sup>2</sup>» на «с точностью до 0,1 Н/см<sup>2</sup> (0,01 кгс/см<sup>2</sup>)».

(ИУС № 10 1979 г.)