

Изменение № 3 ГОСТ 13523—78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.08.89 № 2608

Дата введения 01.03.90

Раздел 2 изложить в новой редакции; дополнить сноской:

«2. Условия кондиционирования и испытания»

Кондиционирование и испытание образцов проводят в одном из следующих режимов, указанных в нормативно-технической документации на конкретные виды продукции:

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13523—78)

- 1 — относительная влажность воздуха $(50 \pm 2) \%$, температура $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$;
2 — относительная влажность воздуха $(65 \pm 2) \%$, температура $(27 \pm 1) ^\circ\text{C}$ —
для продукции в районы с тропическим климатом;
3 — относительная влажность воздуха $(65 \pm 2) \%$, температура $(20 \pm 1) ^\circ\text{C}^*$.

* Действует до 01.01.92.

(ИУС № 12 1989 г.)