

**Изменение № 2 ГОСТ 13523—78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Метод кондиционирования образцов**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.88 № 1737

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1 после слов «в помещении» дополнить словами: «изолированном от внешних влияний температуры и влажности»;

четвертый абзац исключить.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2 Для контроля режимов кондиционирования должны применяться следующие приборы:

гигрометр сорбционного типа ГС-210 по ТУ 25—05—2489—79;

термограф по ГОСТ 6416—75 с автоматической записью на бланке температуры воздуха или мост автоматический КСМ 2 по ТУ 25—1610.001—82 или КСМ 4 по ТУ 25—05.1290—78 градуировка 100П, 50М, 100М, пределы измерений

(Продолжение см. с. 230)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13523—78)

0—50 °С, класс точности 0,5 в комплекте с термометром сопротивления типа ТСМ или ТСР по ТУ 25—05.792288—80.

Допускается использование других приборов для контроля температуры и относительной влажности воздуха, обеспечивающих требуемую точность измерений».

Раздел 2. Заменить значения: (23 ± 2) °С на (23 ± 1) °С, (20 ± 2) °С на (20 ± 1) °С, (27 ± 2) °С на (27 ± 1) °С.

Раздел 3 изложить в новой редакции: «3. Контроль и измерение относительной влажности и температуры воздуха»

3.1. Относительную влажность воздуха контролируют непрерывно гигрометром.

3.2. Температуру воздуха фиксируют непрерывно по записи термографа или автоматического моста».

Пункт 4.1. Заменить слово: «подвешивают» на «располагают».

(ИУС № 9 1988 г.)