Изменение № 2 ГОСТ 12224.1—78 Осмий. Химико-спектральный метод анализа Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.89 № 1253

Дата введения 01,01.90

По всему тексту стандарта заменить слово: «концентрация» на «массовая доля» (пп. 3.3, 5.1, 5.2).

Раздел 2. Второй абзац. Исключить обозначение: ВН-461 М; десятый абзац. Заменить обозначение: № 4 на «№ 3 по ГОСТ 9147—80»;

заменить обозначения: ОС.Ч 7-3, ОС.Ч 7-4, В-3 на С-3, С-2;

после слов «по ГОСТ 4328—77» дополнить словами: «раствор 2,5 моль/дм³»; три последних абзаца изложить в новой редакции: «Склянка Дрекселя вместимостью 500 см³.

Проявитель и фиксаж по ГОСТ 10691.0-84, ГОСТ 10691.1-84. Допуска-

ется применение другого контрастно работающего проявителя.

Стандартный образец состава осмия для проверки правильности результатов анализа»;

заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87;

исключить ссылку: ГОСТ 10891-75.

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «фарфоровой трубки» на «кварцевой трубки», «вакуум-насосом» на «вакуумной линией»; после слова «Бунзена» дополнить словами: «склянкой Дрекселя»;

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения κ ГОСТ 12224.1—78)

второй абзац. Заменить слова: «30 %-ного раствора гидроокиси натрия, включают печь и вакуум-насос» на «а в склянку Дрекселя 250 см³ раствора гидроокиси натрия, включают электропечь и систему подключают к вакуумной линии».

Пункт 3.2. Заменить значение: 4 мм на 3,5—4,0 мм; исключить слова: «(с площадкой диаметром 2,5 мм)».

Пункт 4.1. Первый абзац после слова «образцов» дополнить словами: «стан-

дартного образца».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Массовая доля примесей, %	Допускаемые расхождения, %	
	сходимости	воспроизводимости
От 0,0005 до 0,001 вкл. Св. 0,001 » 0,003 » » 0,003 » 0,01 » » 0,01 » 0,03 » » 0,03 » 0,1 »	0,001 0,004 0,006 0,01 0,02	0,001 0,005 0,008 0,02 0,03