

**Изменение № 1 ГОСТ 10898.4—84 Иониты. Метод определения удельного объема  
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по стандартам от 08.06.89 № 1502**

**Дата введения 01.01.90**

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цилиндр исполнения 1—4 вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770—74»;

третий—пятый абзацы изложить в новой редакции: «Стаканчик для взвешивания (бюкса) по ГОСТ 25336—82.

Стакан типа В или Н в любом исполнении, вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336—82.

Воронка Бюхнера по ГОСТ 9147—80\*;  
шестой абзац исключить;

седьмой, восьмой абзацы изложить в новой редакции: «Бюretка исполнения 1—5, класс точности 1—2, вместимостью 50 см<sup>3</sup>, с ценой деления не более 0,1 см<sup>3</sup> по ГОСТ 20292—74.

Электрошкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру от 50 до 200 °С с погрешностью регулирования температуры не более 5 °С;

дополнить абзацем: «Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104—88 с погрешностью взвешивания не более 0,02 г или другие аналогичного типа».

*(Продолжение см. с. 198)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10898.4—84)*

Пункт 4.1. Первый абзац до слова «Уплотняют» изложить в новой редакции: «(15±0,5) г ионита, подготовленного по п. 3.1, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают до второго десятичного знака; помещают в цилиндр с поправкой, установленной по п. 3.3, заливают водой до метки 50 см<sup>3</sup>, закрывают пробкой и переворачивают цилиндр 3—5 раз на 180° так, чтобы все зерна ионита оказались в движении».

Пункт 5.2. Заменить слово: «относительно» на «от».

(ИУС № 9 1989 г.)