

Утверждаю:

ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

Технические условия
ТУ 14-3-423-75

Изменение № I

ОБЪЕКТЫ И УСЛОВИЯ
ИЗДАТЬ НЕ СТОИТ

Срок введения: с 01.04.1977г.

Пункт 2.1 изложен в новой редакции: " На поверхности футеру-
ющего слоя не должно быть раковин и трещин. Допускается незначи-
тельное коробление, литники, а также зазор до 3 мм между футеру-
ющим слоем и уплотнительной поверхностью фланцев, обловленные
способом футерования и усадочными свойствами материала. Риски и
заглубления от инструмента не должны выводить толщину футерующего
слоя за предельные отклонения ".

Согласовано:

Главный инженер Среднеураль-
ского металлургического завода

И. Смирнов /

Разработаны:

Зам. директора ВНИИ

В. Стрижак /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в ре-
гистр государственной ре-

15.02.77. 96587



ЗАРЯДИТЕЛЬ ГОСАНИ

18.02.1977

Сектор нормирования, стандартизации и контроля
И. Смирнов (И. Смирнов)