

**Группа Д82**

**Изменение № 3 ГОСТ 18896—73 Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.08.88 № 3007**

**Дата введения 01.01.89**

Вводная часть. Заменить слова: «объемом 100 л» на «вместимостью 100 дм<sup>3</sup>»; третий абзац исключить.

*(Продолжение см. с. 148)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18896—73)*

Пункт 1.2. Таблица 1. Графу «Исполнение барабана» изложить в новой редакции; дополнить графикой — «Код ОКП»:

*(Продолжение см. с. 149)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 18896—73)

Тип барабана	Исполнение барабана	Код ОКП
I	A	14 1564 9135
	Б	14 1564 9136
II	A	14 1564 9137
	Б	14 1564 9138

Пункт 1.2. Заменить слова: «номинальным объемом 100 л» на «номинальной вместимостью 100 дм<sup>3</sup>».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.25, 2.26: «2.25. Барабаны должны быть герметичными при внутреннем избыточном давлении 0,05 МПа.

2.26. Барабаны должны выдерживать 2 удара при свободном падении с высоты 1,2 м».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Для проверки соответствия барабанов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания».

Пункт 4.3. Заменить слово: «Испытания» на «Приемо-сдаточные испытания».

Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции: «4.4. Если при приемо-сдаточных испытаниях при выборочном контроле по подпунктам 3, 4 и 1 (контроль качества сварных и закатных швов) табл. 2 будут обнаружены барабаны, не соответствующие требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из пока-

(Продолжение см. с. 150)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18896—73)*

зателей, то проводят повторный контроль по тем же подпунктам на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Если при повторном контроле будут обнаружены барабаны, не соответствующие требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей, партию бракуют.

4.5. Периодические испытания проводят на удар при свободном падении не реже 1 раза в год. Для испытаний отбирают 3 барабана за период между испытаниями от партий, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом (см. ГОСТ 15.001—73).

Пункт 4.6 исключить.

Раздел 5. Наименование. Заменить слово: «испытаний» на «контроля».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.7: «5.7. Испытание барабанов на удар при свободном падении проводят по ГОСТ 18425—73.

В результате испытаний не должно быть нарушений герметичности барабанов, целостности деталей, сварных и закатных швов. Допускается деформация корпуса и обрущей. После окончания испытания проверяют герметичность барабана по пп. 5.5, 5.6».

Пункт 6.2 после слов «по правилам» дополнить словами: «перевозки грузов».

Пункт 6.4. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка».

Пункт 6.8. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Условия хранения 6 по ГОСТ 15150—69, допускается хранение в условиях 9 по ГОСТ 15150—69 на открытых площадках в сухом месте с твердым грунтом и уклоном, обеспечивающим сток воды»;

третий абзац. Исключить слова: «без ограничения количества ярусов».

(ИУС № 12 1988 г.)