

Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Б21

Изменение № 2 ГОСТ 6360—83 Масло МТ-16П. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.12.86 № 3855 срок введения установлен

с 01.04.87

Вводную часть дополнить абзацем: «Обозначение масла по ГОСТ 17479.1—85: М-16-А (т)».

Пункт 1.2. Таблица. Графу МНИИП-22К и пункт 16 исключить; пункты 2—4, 9—13 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для масла с присадками		Метод испытания
	ЦИАТИМ-339	ПМС и МНИИП-22К	
2. Индекс вязкости, не менее	85	85	По ГОСТ 25371—82
3. Зольность, %, в пределах	0,25—0,55	0,6—1,0	По ГОСТ 1461—75
4. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	0,9	4,0	По ГОСТ 11362—76
9. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	6,0	—	По ГОСТ 20502—75, метод А:
	—	5,0	Вариант 1
10. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	1,0	1,0	Вариант 2
11. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	100	600	По ГОСТ 5726—53
12. Цвет масла на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	7,0	7,0	По ГОСТ 12275—66
			По ГОСТ 20284—74

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6360—83)

Продолжение

Наименование показателя	Норма для масла с присадками		Метод испытания
	ЦИАТИМ-339	ПМС и МНИИП-22К	
13. Моторные свойства при 250 °С;			По ГОСТ 23175—78
моторная испаряемость за 30 мин, %, не более	68	65	
рабочая фракция за 30 мин, %, не менее	30	40	
лак за 30 мин, %, не более	10	3,0	
критическая температура лакообразования за 30 мин, °С, не ниже	—	260	

графа «Метод испытания». Заменить ссылку: ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85;

примечание 1 исключить; примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Нормы по показателю пункта 11 являются факультативными до 01.01.89».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4: «1.4. Квалификационные испытания проводят по ГОСТ 17479.0—85».

Пункт 3.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «наименование масла с указанием основной присадки: МТ-16П (ЦИАТИМ-339) или МТ-16П (ПМС и МНИИП-22К)».

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84; дополнить словами: «со следующим дополнением: при маркировке потребительской и транспортной тары указывают наименование масла с соответствующей присадкой МТ-16П (ЦИАТИМ-339) или МТ-16П (ПМС и МНИИП-22К)».

(ИУС № 2 1987 г.)