

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л14

Изменение № 3 ГОСТ 3956—76 Силикагель технический. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.09.90 № 2569

Дата введения 01.04.91

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 2.2. Таблица 1. Головка. Исключить слова: «Высшая категория качества»; «Первая категория качества» (2 раза); графа «Наименование показателей». Пункт 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «2. Массовая доля зерен, %, не менее».

Пункт 2а.1. Заменить слово: «содержащей» на «с массовой долей».

Пункт 3.3. Заменить слова: «испытания» на «анализа» (2 раза); «повторные испытания от удвоенного количества» на «повторный анализ на удвоенном количестве».

Пункт 4.1. Первый абзац. Исключить слова: «по вертикальной оси»; второй абзац. Заменить слово: «разовой» на «точечной».

Пункт 4.5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «сита с полотнами решетными»;

пятый абзац. Заменить слова: «Номера сит или полотен» на «Номера сеток или полотен сит»;

таблица 2. Головка. Заменить слова: «сита» на «сетки», «Толщина полотна» на «Толщина полотна, мм».

Пункт 4.5.2. Исключить слова: «с амплитудой колебания 2 мм».

Пункт 4.6.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г»;

дополнить абзацами: «сито с решетным полотном с размером отверстий 1 мм»;

термометр по ГОСТ 28498—90 или любой другой с аналогичными метрологическими характеристиками;

шкаф сушильный, обеспечивающий нужную температуру нагрева с погрешностью регулировки температуры $\pm 5^\circ\text{C}$.

Пункт 4.6.2. Исключить слова: «с диаметром отверстий 1 мм».

Пункт 4.6.3. Второй абзац. Исключить слова: «при тех же условиях, что и при подготовке к испытанию»;

заменить слова: «с погрешностью не более 0,1 г» на «с точностью до первого десятичного знака».

Пункт 4.7 дополнить абзацем (перед первым): «4.7. Определение насыпной плотности».

Пункт 4.8.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «кислота серная по ГОСТ 4204—77 (или ГОСТ 2184—77), растворы с массовыми долями серной кислоты 58, 48, 38%; анализ растворов проводят по ГОСТ 4204—77 или ГОСТ 2184—77»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г»;

пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 7328—86 на ГОСТ 7328—82;

девятый абзац. Заменить слова: «соответственно (4 шт.)» на «соответственно (по четыре склянки для каждой влажности)»;

одиннадцатый абзац. Заменить слова: «карман с химическими термометрами по ГОСТ 215—73, группы 1, типа В» на «термометр по ГОСТ 28498—90 или любой другой с аналогичными метрологическими характеристиками»;

(Продолжение см. с. 66)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3956—76)

дополнить абзацем: «шкаф сушильный, обеспечивающий нужную температуру нагрева с погрешностью регулировки температуры $\pm 5^\circ\text{C}$ ».

Пункт 4.8.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для получения воздуха относительной влажности 20, 40, 60% готовят растворы серной кислоты с массовыми долями ($58,0 \pm 0,5$); ($48,0 \pm 0,5$); ($38,0 \pm 0,5$)%. Для получения воздуха относительной влажности 100% применяют дистиллированную воду, в которой допускается наличие серной кислоты до массовой доли 0,5%. Концентрацию кислоты проверяют через каждые два определения по ГОСТ 4204—77 или ГОСТ 2184—77».

Пункт 4.8.3. Третий абзац. Заменить единицу: л/мин на $\text{дм}^3/\text{мин}$; пятый абзац после слова «взвешивают» дополнить словами: «с точностью до четвертого десятичного знака»;

седьмой абзац после слова «расхождения» дополнить словами: «результатов вычислений».

Пункт 4.9. Наименование изложить в новой редакции: «4.9. Определение массовой доли потерь при высушивании».

Пункт 4.9.1. Наименование и первый абзац изложить в новой редакции:

«4.9.1. *Аппаратура, реактивы*
весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г»;

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 7328—86 на ГОСТ 7328—82; дополнить абзацами: «шкаф сушильный, обеспечивающий нужную температуру нагрева с погрешностью регулировки температуры $\pm 5^\circ\text{C}$ »;

термометр по ГОСТ 28498—90 или любой другой с аналогичными метрологическими характеристиками;

эксикатор по ГОСТ 25336—82».

Пункт 4.9.2. Первый абзац после слова «высушенной» дополнить словами: «при (150 ± 5) $^\circ\text{C}$ »;

второй абзац. Заменить слова: «Приоткрыв бюксу, помещают ее в открытую бюксу помещают»; дополнить словами: «Повторное высушивание продукта проводят в течение 30 мин».

Пункт 4.9.3. Заменить слова: «Потери при высушивании» на «Массовую долю потерь при высушивании».

Пункты 5.1, 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

(ИУС № 12 1990 г.)