

Изменение № 7 ГОСТ 23652—79 Масла трансмиссионные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России
от 22.06.92 № 568

Дата введения 01.12.92

Пункт 2.2. Таблица. Графа «ТАп-15В». Пункт 12 (сера) дополнить значением: 1,0 (ТОС-22);
пункты 13 (подпункт б), 16 изложить в новой редакции:

Наименование	Норма для марки					Метод испытания
	ТЭп-15 ОКП 02 5362 0100	ТСп-10 ОКП 02 5363 0100	ТСп-15К ОКП 02 5363 0300	ТАп-15В ОКП 02 5363 0200	ТСп-14 гип ОКП 02 5363 0400	
13. Термоокислительная стабильность, %, не более: б) на приборе типа ДК-НАМИ при 140 °С в течение 20 ч: увеличение вязкости при 100 °С осадок в петролейном эфире	25,0	27,0	7,0	—	—	—
16. Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), %	0,7	0,7	0,05	—	—	—

(Продолжение см. с. 16)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23652—79)

примечания 5—7 исключить.

Пункты 4.5, 4.6 изложить в новой редакции: «4.5. По согласованию с потребителем допускается проводить контроль качества трансмиссионных масел периодически по следующим показателям:

по показателю 16 — для масел всех марок один раз в 3 мес;

по показателю 14 — для масел марок ТСп-10, ТСп-15К, ТСп-14 гип один раз в 3 мес; для масла марки ТАД-17и один раз в 6 мес;

по показателю 13 — для масла марки ТЭп-15 один раз в 10 дней, для масла марки ТАД-17и один раз в 6 мес.

4.6. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех партиях подряд».

Пункт 5.4.2.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Прибор готовят к испытанию так же, как для определения стабильности моторных масел по ГОСТ 11063—77. При этом в L-образные колбы наливают по 36,5 г испытуемого масла. В стеклянный держатель вставляют защищенные шлифовальной шкуркой № 6 и 8 по ГОСТ 6465—76 или ГОСТ 5009—82 медные пластинки марки М1к по ГОСТ 859—78 диаметром $(24,5 \pm 0,5)$ мм, толщиной 1—3 мм с отверстием в центре диаметром $(4,5 \pm 0,5)$ мм. Окисление проводят при температуре $(140 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ».

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Совместимость трансмиссионных масел с резиной марки УИМ-1 определяют при температуре $80 ^\circ\text{C}$ в течение 72 ч».

Пункт 5.10. Заменить слово: «и» на «или».

Пункт 6.2 исключить.

(ИУС № 9 1992 г.)