

Изменение № 5 ГОСТ 8821-75 Заготовки клепки для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2333

Дата введения 01.08.92

Пункт 2.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «лиственные — осина, липа, тополь, береза, бук, дуб, ольха; хвойные — ель, пихта, сосна, кедр, лиственница»;

дополнить абзацем (после третьего): «Допускается применять заготовки клепки сухотарных бочек для изготовления бочек под тузлучные рыбопродукты с применением полимерных мешков-вкладышей».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепки применяются для изготовления бочек под технический йод, должны изготавливаться из древесины дуба, лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины липы, кедра, лиственницы и ели, под пробойную соленую икру и ястычную икру частичковых пород рыб — из древесины дуба, липы, осины, лиственницы и ели».

Пункт 2.3. Таблица 2 Пункты 1—3 изложить в новой редакции:

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81	Нормы ограничения пороков в заготовках клепки для бочек	
	заливных	сухотарных
1. Сучки: а) сросшиеся, здоровые (светлые и темные здоровые, групповые, сшивные, круглые, овальные и продолговатые)	Не учитываются во всех зонах заготовок клепки остова и доньев сквозные и односторонние без трещин размером:  до 15 мм  Допускаются на пластиах учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $1/2$ ширины заготовок клепки остова, но не более 30 мм, и до $1/2$ ширины заготовок клепки дна, но не более 50 мм	до 25 мм  Допускаются на пластиах и кромках учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $1/2$ ширины заготовки клепки остова и до $1/2$ ширины заготовки клепки дна
б) здоровые с трещинами в) частично сросшиеся и несросшиеся	В заготовках клепки для бочек под икру рыб осетровых и лососевых пород и технический йод не должны превышать $1/4$ ширины заготовки клепки  Допускаются с несквозными трещинами, размерами, не превышающими указанные в п. 1а	Допускаются
	В заготовках клепки для бочек под икру лососевых пород рыб и технический йод не допускаются  Допускаются односторонние и сквозные сучки размером: до 15 мм — в заготовках клепки остова шириной до 80 мм;	Допускаются

(Продолжение см. с. 96)

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81	Нормы ограничения пороков в заготовках клепки для бочек	
	заливных	сухотальных
	до 25 мм — в заготовках клепки остова шириной свыше 80 мм; до 25 мм — в заготовках клепки дна шириной до 80 мм; до 35 мм — в заготовках клепки дна шириной свыше 80 мм. Количество сучков на каждой заготовке клепки не должно превышать 5 шт., без выхода их на кромки заготовки клепки	
2) Трещины		
а) пластевые	Допускаются несквозные, без выхода на кромки заготовки клепки	
б) торцовые сквозные	Допускаются длиной не более 70 мм при расположении их перпендикулярно пласти заготовки клепки, а при другом расположении — по длине заготовки клепки не должны быть более:	
	20 мм	35 мм
3. Пороки строения древесины:		
а) наклон волокон	Допускается в заготовках клепок остова отклонение волокон древесины от прямого направления до 15 %. В заготовках клепок дна допускается без ограничения	
б) завиток	Допускается в заготовках клепки остова, за исключением кромок и зон на расстоянии в 5 мм от торцов и 50 мм в обе стороны от середины длины заготовки	
в) кармашки	В заготовках клепки дна допускается без ограничения	
г) сердцевина	Допускаются односторонние на расстоянии не менее 65 мм от торцов, 55 мм в обе стороны от середины длины и 20 мм от кромки заготовки клепки	Допускаются
д) ложное ядро	Допускается на любой из сторон поверхности глубиной до 5 мм	Допускается
е) водослой	Допускается при отсутствии признаков загнивания (без белых выцветов и черных полос)	
ж) прорость	Допускается поверхностный в виде пятен и полос Допускается на поверхностях, несквозная	Допускается

(Продолжение см. с. 97)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8821-75)*

примечание 3. Заменить значение: 20 мм на 10 мм; дополнить абзацем: «В заготовках клепки дна сухотарных бочек допускаются сросшиеся здоровые сучки на кромках»:

*(Продолжение см. с. 98)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8821—75)*

примечание 5 изложить в новой редакции: «5. Допускаются пороки древесины, не предусмотренные табл. 2».

Пункт 5.2. Исключить слова: «ГОСТ 5702—75 или».

(ИУС № 5 1992 г.)

---