

---

## **Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ**

**Группа 500**

**Изменение № 1 ГОСТ 23258—78 Смазки пластичные. Наименование и обозначение**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.09.88 № 3147**

**Дата введения 01.04.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0201.

Пункт 2.7. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 86)*

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 23258—78)

Таблица 4

Пенетрация при 25° С по ГОСТ 5346—78	Индекс класса консистенции	Пенетрация при 25° С по ГОСТ 5346—78	Индекс класса консистенции
445—475	000	220—250	3
400—430	00	175—205	4
355—385	0	130—160	5
310—340	1	85—115	6
265—295	2	Ниже 70	7

Пункт 2.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7163—63 на ГОСТ 7163—84.  
(ИУС № 12 1988 г.)