

Группа Б47

Изменение № 3 ГОСТ 21748—76 Масло МЗ-52. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.85
№ 1510 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Масло должно изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 1.2. Таблица. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 20 °C, не менее при минус 40 °C, не более	3,3 46	По ГОСТ 33—82
2. Температура вспышки, опреде- ляемая в закрытом тигле, °C, не ни- же	80	По ГОСТ 12.1.044—84

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21748—76)

заменить ссылку: ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83.

Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: «удвоенной выборки» на «вновь отобранный пробы от той же выборки».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ 2517—80. Объем объединенной пробы 2 дм³».

Пункт 4.1. Заменить ссылку и единицу измерения: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84, л на дм³.

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества масла требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения масла — 5 лет со дня изготовления».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.1а: «6.1а. По степени воздействия на организм человека масло МЗ-52 относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76».

(ИУС № 8 1985 г.)