

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.031—84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.02.90 № 203
Дата введения 01.08.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопасности труда»; «System of safety standards».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Сорт изделия определяют в зависимости от соответствия требованиям нормативно-технической документации на изделие и образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15 004—88».

Пункт 5 дополнить абзацем (после второго):

«верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы»

Пункт 6 Восьмой абзац. Исключить слова: «и внутренних»;

одиннадцатый абзац после слова «петли» дополнить словами: «и закрепки».

Пункт 7 дополнить словами: «при соблюдении требований нормативно-технической документации на изделие».

Пункт 10 изложить в новой редакции. «10. Определение сорта изделия производится с учетом допускаемых отклонений по контролируемым признакам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий | см | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Размер отклонения для | | | | | | | |
| | специальной одежды | | средств защиты рук | | средств защиты головы | | средств защиты ног и предохранительных средств | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Искривленный край: Борта и воротника внутреннего края подборта низа и краев изделия низа рукавов, брюк | 0,5 1,5 1,0 0,5 | 0,7 2,0 1,5 0,7 | — — 0,5 — | — — 0,7 — | — — 0,5 — | — — 0,7 — | — — 0,5 — | — — 0,7 — |
| Искривление швов втачивания рукавов, воротника, стачивания рельефов на длине 15 см | 0,3 | 0,5 | — | — | 0,3 | 0,5 | — | — |
| Укорочение нижнего борта по сравнению с верхним | 0,7 | 1,2 | — | — | — | — | — | — |
| Несимметричность: уступов лацканов, концов воротника, наушников, пелерины | 0,5 | 0,7 | — | — | 0,5 | 0,7 | — | — |

(Продолжение см. с. 226)

| Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий | Размер отклонения для | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | специальной одежды | средств защиты рук | средств защиты головы | средств защиты ног и предохранительных средств | сорт | | | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| подбортов, по ширине вытачек, складок, рельефов и швов правой и левой стороны изделия усилительных накладок, карманов, шлевок, хлястиков | 1,5 0,5 0,7 | 2,0 1,0 1,0 | — 0,5 0,5 | — 1,0 1,0 | — 0,5 0,5 | — 1,0 1,0 | — 0,5 0,5 | — 1,0 1,0 |
| петель от края детали, от установленного моделью направления петель между собой | 0,5 0,7 | 0,7 1,0 | — — | — — | 0,3 0,5 | 0,5 0,7 | 0,5 0,5 | 0,7 0,7 |
| Изменение ширины шва: на открытых частях изделия при расстоянии строчки от края детали или линии шва по всей длине | | | | | | | | |
| в накладном шве с двумя закрытыми срезами | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Навалы швов | 0,1 0,2 | 0,2 0,4 | 0,1 0,2 | 0,2 0,4 | 0,1 0,2 | 0,2 0,4 | 0,1 0,2 | 0,2 0,4 |
| Неравномерное расстояние между строчками в стеганных деталях изделия: | | | | | | | | |
| верх | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| подкладка | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |

П р и м е ч а н и я:

1. В изделиях 1-го и 2-го сортов допускается несимметричное расположение клиньев вверху шаговых швов или одна задняя половинка брюк с клином, другая целая; несимметричное расположение шва в накладках тыльной части рукавиц или накладка одной рукавицы со швом, другой — целая.

2. В изделиях 2-го сорта на закрытых частях и деталях допускается штопка не более 1 см в одном месте.

3. Отклонения, не предусмотренные табл. 1, приравнивают к аналогичным.

Пункты 11, 12. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «отклонений».

Пункт 13. Заменить слово: «дефектов» на «пороков»;

таблицу 2 и примечание изложить в новой редакции.

Таблица 2

| Наименование пороков внешнего вида основного материала | Размер, см., или количество мест пороков в изделии | |
|---|--|--|
| | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Утолщенные нити, двойники до полной длины или ширины детали, мест: | | |
| до трехкратной толщины в изделиях из шерстяных или полушерстяных тканей | 3 | 5 |
| от трехкратной до пятикратной толщины в изделиях из хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, из льняных и полульняных тканей (кроме бельевых тканей) | 3 | 5 |
| до пятикратной толщины в изделиях из бельевых хлопчатобумажных тканей | | Допускаются |
| Местные утолщения нитей основы и утка, мест: | | |
| до трехкратной толщины в изделиях из шерстяных и полушерстяных тканей | 3 | 5 |
| от трехкратной до пятикратной толщины в изделиях из хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, из льняных и полульняных тканей (кроме бельевых тканей) | 3 | 5 |
| до пятикратной толщины в изделиях из бельевых хлопчатобумажных тканей | | Допускаются |
| Близны, пролеты в 1—2 нити (для шерстяных и полушерстяных тканей, льняных и полульняных парусин — в 1 нить), поднырки, места | 1 | 2 |
| Недосеки с разряжением плотности до 20 % на 1 см для льняных и полульняных тканей и от 2 до 4 нитей в 1 см для хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, мест | 1 | 3 |
| Подплетины, нарушение целостности ткани | Не допускаются | Допускаются зашитанные подплетины раз- мером в общей сложности не бо- лее 1 см на закры- тых частях и дета- лях изделия |
| Масляные, загрязненные, цветные нити по утку до двух нитей, одиночная цветная или масляная нить основы, мест: | | Допускаются |
| в изделиях из палаточного и плащевого полотна, из льняных и полульняных парусин | 1 | 2 |
| в изделиях из хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, из льняных и полульняных тканей | | (Продолжение см. с. 228) |

| Наименование пороков внешнего вида основного материала | Размер, см, или количество мест пороков в изделии | |
|--|---|------------|
| | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Забоины, мест: | | |
| в изделиях из хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, из льняных и полульняных тканей, из шерстяных и полушерстяных тканей | 1 | 2 |
| в изделиях из бельевых хлопчатобумажных тканей, из палаточного и плащевого полотна, льняных и полульняных парусин | Допускаются | |
| Сбитый ткацкий рисунок, полосы по утку от разной линейной плотности и цвета утка не более 10 см: | | |
| в изделиях из хлопчатобумажных тканей, смешанных и из пряжи химических волокон, из льняных и полульняных тканей, из шерстяных и полушерстяных тканей | Не допускаются | 2 |
| в изделиях из бельевых хлопчатобумажных тканей и льняных и полульняных парусин | 2 | 3 |
| Малозаметные пятна от крашения, специальных пропиток, местные загрязнения, штриф, затаск общей площадью, см ² | 1 | 5 |
| Сгустки клея, клеевые полосы, подметины в материалах с покрытием на закрытых частях и деталях в общей сложности, см | 2 | 2 |

Приложение. Пороки внешнего вида материала, нарушающие его целостность (типа близны, пролетов, недосек), не допускаются в местах, подверженных наибольшему износу.

Пункты 14, 19. Заменить слово: «дефекты» на «пороки» (4 раза).

Пункт 15 изложить в новой редакции: «15. В изделиях 1-го сорта допускаются разнооттеночность: закрытых деталей, а также бретелей брюк, усиливательных накладок, деталей в рукавицах, накладных карманов, хлястиков, шлевок; полосок ткани, применяемых для выполнения швов встык и окантовочных швов, с основными деталями.

По согласованию с потребителем в изделиях 1-го сорта допускается разнооттеночность изделий комплекта (куртки, брюк, головного убора и др.)»

Пункты 16, 17, 20. Заменить слово: «дефектов» на «пороков» (4 раза).

Пункт 18 изложить в новой редакции: «18. В изделиях 1-го и 2-го сортов из материалов с покрытием не учитываются помятости материала, в изделиях 2-го сорта: в материалах с покрытием — заломы без нарушения покрытия, в силике — заминны».

(ИУС № 5 1990 г.)