
Изменение № 3 ГОСТ 26103—84 Материалы электроизоляционные на основе слюдяных бумаг. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.08.88 № 3029

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.7. Исключить слова: «высшей и первой категорий качества».

Пункты 4.3, 6.6, 6.7. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для слюдяных материалов высшей категории качества».

Пункт 5.2. Таблица 7. Графу «Параметр образца. Номинальный» для показателя 8 изложить в новой редакции: «50×70 или 40×40».

Пункт 5.11.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для проверки пробивного напряжения и электрической прочности после прогрева при повы-

(Продолжение см. с. 174)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26103—84)

шенной температуре образец слюдяного материала, обернутый алюминиевой фольгой толщиной 0,01—0,04 мм по ГОСТ 618—73, помещают между двумя стальными пластинами, размер которых должен быть не менее размера образца, и выдерживают при заданной температуре не менее 24 ч. Масса верхней стальной пластины должна быть не ~~менее 2 кг~~.

Пункт 5.18. Третий абзац. Заменить слова: «с погрешностью до 0,01 г» на «с погрешностью $\pm 0,01$ г».

Пункт 5.19.3. Последний абзац. Заменить слова: «с точностью $\pm 1\%$ » на «с точностью до 1 %».

Пункт 6.4. Заменить слова: «должны быть помещены ролики, нарезанные из одного рулона» на «помещают ролики, нарезанные от одного или разных рулонаов одной партии материала».

Пункт 6.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87.

(ИУС № 12 1988 г.)
