
Группа П66

Изменение № 6 ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.85 № 2262 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Стандарт соответствует стандартам ИСО 1042—81 и ИСО 4788—80».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Посуда должна быть отожжена. Удельная разность хода не должна превышать $8-10 \text{ млн}^{-1}$ для цилиндров, мен-

(Продолжение см. с. 344)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1770—74)

зурок и колб, $10-12 \text{ млн}^{-1}$ для пробок к цилиндрам и колбам и $7-9 \text{ млн}^{-1}$ для пробирок».

Пункт 2.5 дополнить абзацем: «Пластмассовые пробки на конической части могут выступать из горловины с невзамозаменяемыми конусами по ГОСТ 7851—74 с нешлифованной поверхностью не более 8 мм».

Пункт 3.1. Первый, второй абзацы. Исключить слово: «контрольные»; второй абзац дополнить словами: «и ГОСТ 8.383—80».

Пункт 5.2. Пятый абзац. Заменить слово: «ящики» на «пакеты»; заменить ссылки: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84, ГОСТ 16536—78 на ГОСТ 16536—84.

(ИУС № 10 1985 г.)
