

Группа К51

Изменение № 3 ГОСТ 16762—82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.90 № 2757

Дата введения 01.07.91

Пункт 2.1. Заменить слова: «технологическим режимам, утвержденным» на «технологической документации, утвержденной».

Пункт 2.2. Таблица. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 126)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 16762—82)

Наименование показателя	Норма для целлюлозы		Метод испытания
	Высший сорт	Первый сорт	
1. Растворимость в растворе гидроксида натрия с массовой долей 10 %, %, не более	5,8	6,0	По ГОСТ 9597—76
2. Растворимость в растворе гидроксида натрия с массовой долей 18 %, %, не более	3,4	3,6	По ГОСТ 9597—76

заменить ссылку: ГОСТ 7515—79 на ГОСТ 13199—88.

Пункт 2.8 исключить.

Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9463—72 на ГОСТ 9463—88.

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».

Пункт 5.1. Исключить слова: «утвержденной в установленном порядке»; заменить ссылку: ГОСТ 7420—78 на ГОСТ 7420—89.

(ИУС № 1 1991 г.)