

ИЗМЕНЕНИЕ ГОСТ 10178—76

Постановлением Госстроя СССР от 9 ноября 1981 г. № 189 утверждено и с 1 января 1982 г. введено в действие изменение № 1 ГОСТ 10178—76, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 9 ноября 1976 г. № 186.

Пункт 1.5.1. После слов «быстротвердеющего портландцемента» дополнить словами «и шлакопортландцемента».

Пункт 2.3. Слова: «по ОСТ 21-9-74» заменить словами «по соответствующей нормативно-технической документации».

Пункт 2.6. Изложить в новой редакции: «Содержание минеральных добавок в цементе в зависимости от их вида должно соответствовать величинам, указанным в табл. 1.

Таблица 1
в % от массы цемента

Наименование цемента	Активные минеральные добавки		
	шлаки гранули- рованные	добавки осадочно- го проис- хождения (кроме глинеи)	прочие, включая глинеи
Портландцемент бездобавочный	не допускаются		
Портландцемент с минеральными добавками до 5%, не более	5	5	5
Портландцемент с минеральными добавками, не более	20	10	15
Шлакопортландцемент, не менее	21		
не более	60		

Пункт 2.6.1 изложить в новой редакции:

«Допускается в портландцементе без из наименования введение добавок, ускоряющие или повышающих прочность цемента (фоалюминато- и сульфферритосиликатны обожженные алуниты и каолины) в количестве 5% массы цемента. При этом они не дшать строительно-технические свойства ц фактивность применения добавок должна тверждена специальными испытаниями в бетоне.

В портландцементе с минеральными доба сдается содержание смеси различных мине бавок не более 15% массы цемента, в том вок осадочного происхождения не более

Допускается в шлакопортландцементе з шлака другими активными минеральными количестве не более 10% массы цемента.

Пункт 2.6.2 исключить.

Пункт 2.7 дополнить новым абзацем: к наименованию цемента добавляется слс фицированный» или «гидрофобизированны

Пункт 2.16 изложить в новой редакции: « ангидрида серной кислоты (SO_3) в цемен быть не менее 1,5 и не более 3,5%, а в ментах и портландцементах с минеральны ми марок 550 и 600 — не менее 1,5 и не 6