

Группа Б48

Изменение № 6 ГОСТ 22898—78 Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия

Дата введения 1998—01—01

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25.04.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2497

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 10)

(Продолжение изменения № 6 к ГОСТ 22898—78)

Пункт 2.2. Таблицу 1 дополнить примечанием — 6:

«б. Для АО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» допускается выработка кокса марки КНПС-КМ с массовой долей серы не более 0,6 % по согласованию с потребителем».

Пункты 4.4.1, 4.6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 29227—91 и ГОСТ 29251—91.

Пункт 4.4.4. Последний абзац. Исключить слова: «допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,01 г/см³».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.4.5 — 4.4.5.2:

«4.4.5. Точность метода

4.4.5.1. Сходимость

Два результата определения, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает 0,01 г/см³.

4.4.5.2. Воспроизведимость

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает 0,03 г/см³.

(ИУС № 1 1998 г.)