

## Группа П66

Изменение № 3 ГОСТ 18954—73 Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.88 № 2337

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить ссылку: ГОСТ 10238—74 на ГОСТ 25336—82;

чертежи 2—4. Заменить размер:  $\varnothing 9 \pm 1$  на  $\varnothing 7$  тп.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Стеклянные детали прибора и пипетки должны быть отожжены. Удельная разность хода лучей не должна превышать  $7 \text{ млн}^{-1}$ ».

Пункт 2.4. Заменить слова: «Краны пипеток к прибору, пипеток» на «Нижние краны пипеток к прибору, краны пипеток».

Пункт 2.13. Заменить ссылки: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2695—83, ГОСТ 10587—76 на ГОСТ 10587—84.

Пункт 2.14. Заменить ссылки: ГОСТ 4976—76 на ГОСТ 4976—83, ГОСТ 15155—79 на ГОСТ 15155—84, ГОСТ 15157—69 на ГОСТ 9.401—79.

Пункт 2.15 после слов «запасные детали» заменить знак: ; на :.

Пункт 2.16. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85, ГОСТ 14623—69 на ГОСТ 9.303—84, ГОСТ 19537—74 на ГОСТ 19537—83.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.17: «2.17. Приборы и пипетки в упаковке для транспортирования должны быть устойчивы к воздействию транспортной тряски с ускорением  $30 \text{ м/с}^2$  при частоте ударов от 10 до 120 в минуту».

(Продолжение см. с. 322)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18954—73)

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «Пипетки исполнения 2 должны подвергаться государственным испытаниям».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а: «3.1а. Порядок проведения государственных испытаний пипеток исполнения 2 — по ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.388—80».

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Устойчивость приборов и пипеток к транспортной тряске (п. 2.17) следует проверять следующим образом:

приборы и пипетки в упаковке для транспортирования жестко закрепляют на платформе испытательного стендса и подвергают испытаниям в течение 2 ч.

Приборы и пипетки считают выдержавшими испытания, если после испытаний не обнаружены механические повреждения.

Допускается испытание приборов и пипеток проводить транспортированием на грузовой автомашине со скоростью 20—40 км/ч на расстоянии от 100 до 500 км.

Вид покрытий дорог устанавливают в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—85.

Пункт 5.4. Заменить ссылки: ГОСТ 16536—78 на ГОСТ 16536—84, ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—86, ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ 15155—79 на ГОСТ 15155—84.

Пункт 5.5 дополнить абзацем: «Приборы и пипетки допускается транспортировать транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Пункт 5.7. Исключить ссылку на ГОСТ 24634—81.

Пункт 5.8. Исключить слова: «соответствовать ГОСТ 6.37—79 и».

(ИУС № 11 1988 г.)