

И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И11

**Изменение № 2 ГОСТ 6799—80 Стеклоизделия для мебели. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 19.07.88 № 2689**

Дата введения 01.01.89

Заменить код: ОКП 59 2213 на ОКП 59 0003.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Предельное отклонение по длине и ширине стеклоизделий, в миллиметрах, не должно быть более:

±1 — для всех видов дверей;

±2 — для полок, вкладышей в емкости изделий мебели».

Пункт 2.1. Заменить слова: «по рабочим чертежам и образцам» на «и рабочим чертежам».

(Продолжение см. с. 198)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6799—80)

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Показатели внешнего вида стеклоизделий (кроме сколов и щербин) должны соответствовать:

из полированного стекла зеркального вида и технического требования ГОСТ 7132—78;

из оконного стекла первого сорта требованиям ГОСТ 111—78;

из витринного полированного стекла требованиям ГОСТ 13454—77;

из узорчатого стекла первого сорта требованиям ГОСТ 5533—86;

из листового цветного, термически полированного теплопоглощающего, стекла «Мороз», «Метелица» требованиям нормативно-технической документации».

Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 5533—79 на ГОСТ 5533—86.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5а: «2.5а. Отклонение сторон от прямолинейности у вершин углов стеклоизделий не должно быть более 1 мм».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.7: «4.7. Отклонение поверхности стекла от плоскости (кривизну) измеряют щупом по ГОСТ 882—75 наибольшего просвета, образующегося при наложении поверочной линейки на края листа стекла. Лист стекла располагают на плоской поверхности».

(ИУС № 11 1988 г.)