

**Изменение № 2 ГОСТ 13151.9—82 Ферромолибден. Методы определения олова**  
**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер-**  
**тификации (отчет Технического секретариата № 2 от 15.04.94)**

**Дата введения 1995—07—01**

Под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 2870—81).  
Вводная часть. Заменить значение: 0,050 % на 0,12 %; последний абзац  
исключить.

Раздел 1. Заменить ссылки: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—90, ГОСТ  
6613—73 на ГОСТ 26201—84.

Пункт 2.2. Исключить ссылку: ГОСТ 4599—73.

Пункт 2.3.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Массовая доля олова, %	Масса навески, г
От 0,005 до 0,01 включ.	0,5
Св. 0,01 > 0,05 >	0,25
> 0,05 > 0,12 >	0,1

Пункт 2.4.2 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Нормы точ-  
ности и нормативы контроля точности определения массовой доли олова при-  
ведены в табл. 2.

(Продолжение см. с. 24)

Таблица 2

Массовая доля олова, %	Погрешность результатов анализа $\Delta$ , %	Допускаемые расхождения, %				результатов: анализа стандартного образца от аттестованного значения $\delta$
		двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях $d_k$	двух параллельных определений $d_2$	трех параллельных определений $d_3$		
От 0,005 до 0,010 включ.	0,003	0,004	0,003	0,004	0,002	
Св. 0,01 » 0,02 »	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	
» 0,02 » 0,05 »	0,009	0,011	0,009	0,011	0,006	
» 0,05 » 0,12 »	0,014	0,017	0,014	0,018	0,009	

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 3.3.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Массовая доля олова, %	Масса навески, г
От 0,005 до 0,03 включ.	1,0
Св. 0,03 » 0,05 »	0,5
» 0,05 » 0,12 »	0,25

Пункт 3.3.2. Последний абзац. Заменить слово: «содержаниям» на «массам».

Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: «3.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли олова приведены в табл. 2».

(ИУС № 3 1995 г.)