

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В09

Изменение № 2 ГОСТ 1763—68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

(взамен изменения № 1)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.11.78 № 2930 срок введения установлен

с 01.02.79

Пункт 1.4.3. Таблицу дополнить новыми марками стали:

(Продолжение см. стр. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1763—68)

Марка стали	Температура закалки в хлорбариевой ванне, °C	Температура первой ванны охлаждения, °C	Температура второй ванны отпуска, °C
P6M5	1210—1230	160—200	580—600
P6M5K5	1220—1240	160—200	580—600
P6M5Ф3	1210—1230	160—200	580—600
P9M4K8	1220—1240	160—200	580—600
P12Ф3	1240—1260	160—200	580—600

Пункт 2.3. Исключить ссылку на ГОСТ 1845—59.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2331—63 на ГОСТ 22536.1—77.

(ИУС № 12 1978 г.)