

Изменение № 3 ГОСТ 24249—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3628

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на Т15К6; 19 6511 на 19 6613.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении 3».

Приложение 1, Таблицу дополнить типоразмерами:

Цифровое обозначение пластин	b_0	b	R
05125—160608 05125—160612	0.3	2.05	1.2
05125—190608	0.4	2.25	1.7

Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Цифровое обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок					
	Т15К6	Т14К8	Т5К10	ВК6, ВК6-ОМ	ВГ1255	ВК10-ХОМ
05125—120404	6.90	7.02	7.75	8.95	8.28	8.74
05125—120408	6.87	7.00	7.72	8.92	8.24	8.72
05125—120412	6.84	6.96	7.68	8.87	8.21	8.67
05125—160608	14.65	14.90	16.38	18.95	17.58	18.60
05125—160612	14.60	14.85	16.32	18.90	17.52	18.53
05125—190608	20.60	21.00	23.10	27.50	24.72	26.10
05125—190612	20.50	20.90	23.00	27.40	24.60	26.00
05125—190616	20.40	20.80	29.90	27.30	24.48	26.90

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24249—80)

Стандарт дополнить приложениями → 3, 4:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
05125—120404	№ 1, № 3, № 2, № 7, № 11	—	№ 5, № 6
05125—120408 05125—120412	№ 1, № 2, № 7, № 11		№ 5, № 6
05125—180608 05125—180612	№ 1, № 11	№ 5	№ 2, № 3, № 6, № 7
05125—190608	№ 5, № 11	№ 1	№ 3, № 2, № 6, № 7
05125—190612 05125—190616	№ 5	№ 1, № 3, № 2, № 7	№ 6

№ 1 — BK10-XOM; № 2 — BK6-OM; № 3 — BK6; № 5 — T5K10; № 6 — T14K8; № 7 — T15K6; № 11 — ВП1255

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Применяемость пластин

d	Обозначение	Пластины со стружколомающими канавками на двух сторонах радиус при вершине r_s				
		0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
		12,7	CNMG 1204	+	+	+
15,875	CNMG 1806	+++	+	+	++	+++
19,05	CNMG 1906	+++	+	+	+	++
25,4	CNMG 2509	+++	+++	+++	+++	++

Примечание. + — пластины основного применения, стандартизованные.
++ — пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ — пластины, не рекомендуемые для применения.

(ИУС № 4 1991 г.)