

---

**Изменение № 3 ГОСТ 13525.14—77 Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.12.87 № 4334**

**Дата введения 01.07.88**

Пункт 2.1. Десятый абзац до слов «Допускается применять» изложить в новой редакции: «Мановакуумметр должен иметь цену деления 0,01 кПа (1 мм вод. ст.) и погрешность измерения не более 0,02 кПа (2 мм вод. ст.)».

Пункты 3.1, 4.3 изложить в новой редакции: «3.1. От листов пробы отбирают не менее 11 листов для испытания. Из каждого листа вырезают образец

*(Продолжение см. с. 146)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13525.14—77)*

размером  $(60 \pm 1) \times (100 \pm 1)$  мм и обозначают на нем верхнюю и сеточную стороны.

Если листы пробы в виде узких полос шириной не менее 25 мм, образцы должны нарезаться длиной не менее 120 мм.

4.3. При испытании скорость истечения воды должна быть такой, чтобы установить разрежение, соответствующее указанному в таблице.

При установившемся постоянном разрежении измеряют объем воды, вытекшей в течение времени, указанного в таблице, если в стандарте на продукцию не указано другое время».

Пункт 5.4. Исключить слово: «Суммарная».

(ИУС № 2 1988 г.)