

Изменение № 1 ГОСТ 23785.7—89 Ткань кордная. Метод определения прочности связи с резиной

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.12.91 № 1870

Дата введения 01.06.92

Пункт 2.1. Двенадцатый абзац. Заменить слово: «фурмалин» на «формалин»; последний абзац дополнить словами: «по ТУ 6—07—402».

Пункт 2.3. Одиннадцатый двенадцатый, абзацы изложить в новой редакции: «сульфенамид Ц (сантокюр) (N-циклогексил 2 бензтиазолил-сульфенамид) по ТУ 6—14—868;

альтакс (ди(2-бензтиазолил) дисульфид) по ГОСТ 7087.

(Продолжение см. с. 150)

Пункт 3.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Пресс-форму предварительно прогревают в прессе 5—10 мин при температуре вулканизации.

Половину полосок резиновой смеси закладывают в каналы нижней части прогретой пресс-формы с помощью любого металлического стержня, не касаясь руками той части, которая будет соприкасаться с нитью».

Приложение 3. Чертеж 5. Заменить размер: 20 ± 1 на 25 ± 1 .

Приложение 5. Таблица 9. Для показателя «Относительное удлинение при разрыве, %, не менее» заменить норму: 500 на 450 (2 раза);

для показателя «Условное напряжение при растяжении на 300 %, МПа (кгс/см²)» заменить нормы: $7,1 \pm 1,5$ (70 ± 15) на «Не менее 5,5 (54)»; $6,6 \pm 1,5$ (65 ± 15) на «Не менее 6,5 (64)».

(ИУС № 3 1992 г.)