

Изменение № 4 ГОСТ 859—78 Медь. Марки

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.10.91 № 1648

Дата введения 01.03.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 226—75).**

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2, Таблица. Головка. Исключить слова: «по СТ СЭВ 226—75», «по ГОСТ 859—78»;

исключить графу «по СТ СЭВ 226—75» и все относящиеся к ней обозначения;

нормы для меди марки МОб изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 32)

(Продолжение изменения к ГОСТ 859—78)

Способ получения	Обозначение марок	Медь, не менее	Химический			
			Примесей,			
			висмут	сурьма	мышьяк	железо
Огневое рафинирование	МОб	Медь + серебро, не менее 99,97	0,001	0,002	0,002	0,004
состав, %						
не более						
никель	свинец	олово	серебро	кислород	цинк	фосфор
0,002	0,003	0,002	0,003	0,001	0,003	0,002
—						

примечание 8 исключить;

примечание 11. Заменить слова: ««марок МОб и МО» на «марки МО».

(ИУС № 1 1992 г.)