

Изменение № 3 ГОСТ 15968—87 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4147

За принятие изменения проголосовали все национальные органы по стандартизации — члены Межгосударственного совета

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Требования пп. 1.2.7 (в части массовой доли синтетических волокон для тканей детского ассортимента), 1.2.14 (в части воздухопроницаемости), 1.2.16 и 1.2.20 настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2.7. Первый абзац после слова «Ткани» дополнить словами: «с вложением синтетических волокон»;

таблица 1. Примечание 2 после слов «Для тканей» дополнить словами: «выработанных с использованием полиакрилнитрильных волокон, и для тканей»;

примечание 5 изложить в новой редакции:

«5. Массовая доля химических волокон в тканях для экспорта устанавливается в договорах (контрактах) на поставку»;

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 15968—87)

пункт 1.2.7 дополнить абзацем и таблицей — 1а:

«Ткани чисто льняные и полулльняные без вложения синтетических волокон по показателям «разрывная нагрузка» и «стойкость к истиранию» в зависимости от поверхностной плотности 1 м² должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1а.

Т а б л и ц а 1а

Поверхностная плотность, г/м ²	Значение показателя	
	разрывная нагрузка полоски ткани размером 50·200 мм, Н(кгс), не менее	стойкость к истиранию, тыс. циклов, не менее
Не более 130	147 (15)	1,0
Не более 165	176 (18)	1,5
Не более 200	196 (20)	2,5
Не более 250	245 (25)	3,0
Св. 250	294 (30)	4,0

П р и м е ч а н и я:

1. Для тканей с отделками синтетическими смолами допускается снижение показателей «стойкость к истиранию» не более 40 % и «разрывная нагрузка» — не более 25 %.

2. Для тканей с элементами просвечивающегося переплетения нормы для показателей «стойкость к истиранию» и «разрывная нагрузка» не устанавливаются.

(Продолжение см. с. 19)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 15968—87)

Пункт 1.2.10. Таблица 2. Наименование «Ткани с массовой долей синтетического волокна до 8 %» и соответствующие нормы исключить; таблицу 2 дополнить наименованием:

Волокнистый состав ткани	Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более	
	по основе	по утку
Ткани чисто льняные и полулльняные без вложения синтетических волокон:		
без малоусадочной отделки	6	4
с малоусадочной отделкой	5	2

последний абзац пункта исключить.

Пункт 1.2.11. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 3

Вид отделки	Несминаемость, %, не менее, для тканей с массовой долей синтетических волокон			
	без вложения синтетических волокон	до 33 %	до 50 %	более 50 %
Без отделки синтетическими смолами Ткани с малосминаемой отделкой или отделкой «легкий уход»	В сухом виде			
	—	—	—	55
	42	45	50	—
Ткани с отделкой «легкий уход» или «легкое глажение»	В мокром виде			
	45	48	53	—

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.20:

«1.2.20. Нормы содержания свободного формальдегида в тканях с отделками на основе синтетических смол — по ГОСТ 30386—95/ГОСТ Р 50729—95».

(Продолжение см. с. 20)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 15968—87)

Пункт 1.3.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, «Бойтся сырости» на «Беречь от влаги», «Крюками непосредственно не брать» на «Крюками не брать».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 8710—84 на ГОСТ 30157.0—95; дополнить ссылкой: ГОСТ 30157.1—95.

Пункт 3.15. Заменить ссылку: ГОСТ 9733.1—83 на ГОСТ 9733.1—91.

Пункт 3.16. Заменить слова: «и массовой доли аппрета» на «массовой доли аппрета и количество свободного формальдегида».

(ИУС № 3 2003 г.)