

Изменение № 1 ГОСТ 21073.1—75 Металлы цветные. Определение величины зерна методом сравнения со шкалой микроструктур

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.83 № 6205 срок введения установлен

с 01.05.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозначение: (СТ СЭВ 1959—79).

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт соответствует СТ СЭВ 1959—79 в части метода сравнения со шкалой микроструктур».

(Продолжение см. стр. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21073.1—75)

Пункт 3.1. Заменить обозначение: ( $N$ ) и ( $M$ );

формулу изложить в новой редакции:  $G = M + K$ ;

дополнить абзацем: «Погрешность определения должна быть не более одного номера шкалы микроструктуры».

Приложение 4. Таблица. Головка. Заменить обозначения:  $N$  на  $G$ ,  $d$  на  $d_m$ ,  $h$  на  $L$ ,  $S$  на  $a$ ,  $n_1$  на  $m$ ; наименование графы «Среднее количество зерен на 1 мм<sup>3</sup> объема металла» дополнить обозначением:  $N_V$ ;

примечание. Формулу изложить в новой редакции:  $m = 8 \times 2^G$ .

(ИУС № 3 1984 г.)