

# ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

## В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В71

Изменение № 7 ГОСТ 5663—79 Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28.05.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3304

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Проволока должна изготавляться из стали марок: 08, 08kp, 08pc, 10, 10kp, 10pc, 15, 15kp, 15pc, 20, 20kp, 20pc, 25, 30, 35, 40, 45 по ГОСТ 10702—78».

Пункт 2.4. Таблицу 2 и примечание изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 6)

## (Продолжение изменения № 7 к ГОСТ 5663—79)

Таблица 2

Марка стали	Временное сопротивление разрыву, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )		Относительное сужение, %, не менее		Марка стали	Временное сопротивление разрыву, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )		Относительное сужение, %, не менее	
	1 класс	2 класс, не более	1 класс	2 класс		1 класс	2 класс, не более	1 класс	2 класс
08, 08kp, 08pc, 10, 10kp, 10pc	440— 590 (45— 60)	590 (60)			30, 35 55	560— 710 (57— 72)	740 (75)	55	45 40
15, 15kp, 15pc, 20, 20kp, 20pc, 25	470— 620 (48— 63)	640 (65)	55	50					

П р и м е ч а н и е. Допускается изготовление проволоки из стали марок 08, 08kp, 08pc, 10, 10kp, 10pc 1 класса с временным сопротивлением разрыву 420—570 Н/мм<sup>2</sup> (43—58 кгс/мм<sup>2</sup>).

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.

Пункт 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 23676—79 на ГОСТ 29329—92.

Пункт 5.4. Заменить ссылки: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89, ГОСТ 10396—75 на ГОСТ 10396—84.

Пункт 5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

(ИУС № 1 2000 г.)