

**К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.
ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН**

Группа К22

Изменение № 3 ГОСТ 9685—61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2696
Дата введения 01.04.91**

Пункт 4. Исключить слово: «абс.».

Пункт 9. Таблица 2. Пункт 1, подпункт а и б. Графа «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок». Заменить значения количества сучков в заготовках: 1,5 на 2 (4 раза) и 0,5 на 1;

подпункт в. Графу «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок, 2-я 3-я, 4-я» после слов «в подпункте б» изложить в новой редакции: «Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили»;

(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9685—61)

пункт 5. Графа «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок, 1-я». Заменить слова: «только волосные» на «трещины шириной до 0,5 мм и глубиной до 5 мм»;

графы «2-я, 3-я, 4-я». Заменить слова: «Волосные трещины» на «Трещины шириной до 0,5 мм и глубиной до 5 мм, в том числе в тонких заготовках глубиной не более 2 мм»;

пункт 5 дополнить примечанием: «При меч ани е: Нормы трещин установлены для заготовок с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое»;

графа «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок». Пункт 7. Заменить слова: «и шириной» на «при ширине»;

пункты 1 (подпункты *a*, *b*), 9. 10. Заменить слова: «пог. м» на «однometровом участке»;

пункт 12 исключить;

примечание 1. Заменить слова: «отборного сорта» на «1-й группы».

Пункт 10. Таблица 3. Пункты 2, 3 дополнить примечанием: «При меч ани е: Нормы покоробленности установлены для заготовок с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое».

Пункт 13. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—80 на ГОСТ 16369—88.

(ИУС № 1 1991 г.)