

Группа В09

Изменение № 1 ГОСТ 11701—84 Металлы, Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.10.87 № 3949

Дата введения 01.03.88

Приложение 1 дополнить таблицей — 3:

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11701—84)

Т а б л и ц а 3

мм		
Ширина образца	Предельное отклонение ширины	Допускаемая разность наибольшей и наименьшей ширины по длине рабочей части образца
Не более 12,5	$\pm 0,2$	0,04
20	$\pm 0,5$	0,05

(ИУС № 1 1988 г.)