

Изменение № 3 ГОСТ 103—76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 29.06.89 № 2261

Дата введения 01.01.90

Срок введения. Исключить слова: «в части первой категории качества до 01.01.90».

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 13 изложить в новой редакции: «13. Серповидность полосы не должна превышать:

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 103—76)

0,2 % длины — для полос 1-го класса;

0,5 % длины — для полос 2-го класса.

Серповидность полосы проверяют на длине изготавливаемой полосы, но не короче 1 м».

Пункт 13а. Таблица 5. Графа «Отклонение от плоскостности, не более, для классов». Заменить обозначение: 1* на 1; сноску исключить;

дополнить абзацем: «По требованию потребителя отклонение от плоскостности для полос 1-го класса не должно превышать:

2 мм — на 1 м;

0,2 % длины — по длине полосы».

(ИУС № 11 1989 г.)