**77 МЕТАЛЛУРГИЯ**

**МКС 77.140.65**
**Группа В76**

**Изменение № 3 ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4105**

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

*(Продолжение см. с. 28)*

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 3826—82)*

Пункты 2.2, 2.6 изложить в новой редакции:

«2.2. Для изготовления сеток применяют проволоку, термически обработанную:

низкоуглеродистую без покрытия, оцинкованную, луженую по [1];

высоколегированную по [2] или по другой НД.

Для сеток малой плотности допускается применять проволоку термически необработанную по [1] и [2].

2.6. Крайняя проволока основы у обоих краев полотна для сеток из проволоки диаметром от 0,20 до 0,40 мм включительно может быть толще остальных проволок основы.

*(Продолжение см. с. 29)*

Допускается в качестве крайних проволок основы применять дополнительные одну или две проволоки. Диаметры крайних проволок основы выбирает предприятие-изготовитель».

Пункт 2.7 дополнить словами: «С согласия потребителя допускается поставка кусков сетки длиной от одного до двух метров в количестве не более 3 % от партии».

Пункт 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8. Масса рулона не должна превышать 80 кг. С согласия потребителя допускается поставка большегрузных рулонов массой до 700 кг».

Пункты 3.1, 5.2. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества для сеток, которым он присвоен в установленном порядке».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6508—79 на ГОСТ 6507—90.

Пункты 4.6, 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—98.

*(Продолжение см. с. 30)*

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 3826—82)*

Пункт 5.1. Второй абзац. Исключить слова: «исключающими применение хлопчатобумажных и льняных тканей и»;

заменить ссылку: ОСТ 14—4—210—87 на [1].

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

Пункт 5.3. Исключить ссылки: ГОСТ 21929—76, ГОСТ 22238—76.

Стандарт дополнить приложением — 2:

*«ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Справочное*

**Библиография**

[1] ТУ 14—4—1563—89 Проволока низкоуглеродистая для сеток

[2] ТУ 14—4—1571—89 Проволока высоколегированная для сеток».

(ИУС № 1 2003 г.)