

к ГОСТ 24064—80 Мастики kleящие каучуковые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.4 Пункт 4.7	типа ВЗ-1. Вязкость mastик на вискозиметре типа ВЗ-1 определяют по ГОСТ 8420—74. Диаметр сопла 5,4 мм	типа ВЗ-246. Вязкость mastик на вискозиметре типа ВЗ-246 определяют по ГОСТ 8420—74, при этом mastiku разбавляют растворителем в соотношении по массе 4:1 (мастике: растворитель). В качестве растворителя применяется смесь бензин: этилацетат в соотношении 1:1.

(ИУС № 5 1987 г.)