

Изменение № 3 ГОСТ 5470—75 Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 № 1944 срок введения установлен

с 01.10.83

Пункт 1.1. Заменить слова: «в приложении» на «в справочном приложении 1».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1571—76 на ГОСТ 1571—82.

Пункт 1.3. Таблица 1. Графу «Методы испытаний» после ссылки на ГОСТ 8420—74 дополнить словами: «и п. 3.3а настоящего стандарта»; графа «Норма для марок». Для показателя 2 исключить слово: «глянцевой»;

примечание 2. Исключить слова: «внешний вид пленки лака должен быть однородный, глянцевый, прозрачный, без посторонних включений».

Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—75 на ГОСТ 9980—80.

Пункт 3.2. Третий абзац после обозначения ВЗ-4 дополнить словами: «с диаметром сопла  $(4,000 \pm 0,015)$  мм»;

четвертый абзац. Исключить слова и ссылку: «Внешний вид пленки лака», (ГОСТ 1127—72); шестой абзац перед словом «Блеск» дополнить словами: «Внешний вид пленки лака»; девятый абзац. Исключить слова: «до степени 3».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3а (после п. 3.3): «3.3а. Условную вязкость лака определяют при температуре  $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$  по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла  $(4,000 \pm 0,015)$  мм».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «На потребительскую тару с лаками, предназначенными для розничной торговой сети, должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 9980—80, разд. 4, при этом на этикетке дополнительно указывают бывшее название лака. Способ применения лаков указан в обязательном приложении 2».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Допускается упаковка лаков марок ПФ-283 и ГФ-166, предназначенных для розничной торговой сети, в

*(Продолжение см. стр. 136)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 5470—75)*

комбинированные банки для лакокрасочной продукции по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Гарантийный срок хранения лаков — 12 мес. со дня изготовления».

Пункт 6.4. Таблица 2. Для сольвента заменить нормы: 100 на 50; 20—25 на 8—25; 553 на 464—535; 1,3—8,0 на 1,02.

Приложение справочное дополнить обозначением: 1.

Стандарт дополнить приложением — 2:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное**

**Способ применения лаков ПФ-283 и ГФ-166,  
предназначенных для розничной торговой сети**

Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 предназначаются для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях (лак марки ГФ-166) и внутри помещений.

Перед нанесением лаков деревянная поверхность предварительно зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли, металлическая поверхность очищается от загрязнений (жировых и других), ржавчины, окислы.

Лаки наносят краскораспылителем или кистью. Для разбавления лаков применяют скипидар или смесь скипидара с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания каждого слоя при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  для лака ПФ-283—36 ч, для лака ГФ-166—48 ч.

Расход лаков на однослойное покрытие — 70—75 г/м<sup>2</sup>.

Лаки хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение; для защиты рук применять резиновые перчатки.

Бережь от огня».

(ИУС № 8 1983 г.)