

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А52

Изменение № 4 ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.08.91 № 1319

Дата введения 01.04.92

Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Преимущественная область применения» для марки ООВС-015—1 дополнить абзацем: «Допускается по согласованию с потребителем для производства свинцового хрусталя».

(Продолжение см. с. 16)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Для обогащенных кварцевых песков марок ОВС-020-В и ОВС-025—1 допускается массовая доля Cr_2O_3 не более 0,0003 %».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

(ИУС № 11 1991 г.)