

Изменение № 2 ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.83 № 5536 срок введения установлен

с 01.05.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 57 2633 0000.

Вводную часть дополнить словами: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют высшей и первой категориям качества».

Пункт 1.1. Таблица 1. Графы «Наименование и характеристика» и «Преимущественная область применения» для марки песка ОВС-025—1 изложить в новой редакции; таблицу 1 дополнить маркой — ОВС-025—1А:

Марка	Наименование и характеристика	Преимущественная область применения
ОВС-025—1	Кварцевый песок и жильный кварц обогащенные 1-го сорта	Для стеклоизделий электронной техники
ОВС-025—1А	Кварцевый песок и жильный кварц обогащенные или необогащенные 1-го сорта	Для производства светотехнического сигнального стекла, стеклянной посуды, прессованных цветных изделий, силикатов натрия (катализаторов)

таблицу 1 дополнить примечанием — 3: «3. Для марки ОВС-025—1А индекс А обозначает повышенное содержание тяжелой фракции ($d > 2,9$) в обогащенных песках».

Пункт 2.1. Исключить слова: «и технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.2. Таблицу 2 после марки ОВС-025—1 дополнить графой ОВС-025—1А:

(Продолжение см. стр. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

Наименование показателя	ОВС-025—1А
Массовая доля двуокиси кремния (SiO_2), %, не менее	98,5
Массовая доля окиси железа (Fe_2O_3), %, не более	0,025
Массовая доля окиси алюминия (Al_2O_3), %, не более	0,4
Массовая доля влаги, %, не более в обогащенных песках	0,5
в необогащенных песках	7,0
Массовая доля тяжелой фракции ($d \geq 2,9$) в обогащенных песках, %, не более	0,2

графа «Методы испытаний». Для показателя «Массовая доля тяжелой фракции ($d \geq 2,9$) в обогащенных песках, %, не более» дополнить ссылкой на ГОСТ 23034—78.

Пункт 2.3. Заменить слово: «продукции» на «кварцевых песках».

Пункт 2.4 дополнить абзацем: «При влажности песка более 10 % необходимо проводить дополнительное дренирование».

Пункт 2.5. Таблица 3. Графу «Допускаемое отклонение между партиями, %, не более»; после марки ОВС-025—1 дополнить маркой — ОВС-025—1А со следующими показателями: для $\text{SiO}_2 \pm 0,2$, для $\text{Al}_2\text{O}_3 \pm 0,1$.

Пункт 2.7. Исключить слова: «до 1 января 1981 г.».

Пункт 2.10 исключить.

Пункты 3.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4. Заменить слово: «контейнеры» на «специальные контейнеры».

Пункты 3.3, 4.2. Заменить слова: «общую пробу» на «объединенную пробу».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. На каждую партию кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца высылают документ о качестве, в котором указывают:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

наименование и марку продукции;

номер и дату выдачи документа;

результаты испытаний;

дату отгрузки;

массу партии;

номер партии;

номер вагона или контейнера;

обозначение настоящего стандарта».

Пункты 5.1, 5.4 после марки ОВС-025—1 дополнить маркой: ОВС-025—1А.

Пункт 5.3 исключить.

(Продолжение см. стр. 69)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

Пункт 5.4. Последний абзац изложить в новой редакции: «Обогащенный песок с влажностью до 2 % транспортируется только в крытых транспортных средствах».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.6: «5.6. Транспортирование кварцевого

(Продолжение см. стр. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22551—77)

песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца по железной дороге осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов и условий размещения и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения».

(ИУС № 2 1984 г.)
